

# TITANOVÁ (NIKL-CHROM) NC 20 XT

## RAZANTNÍ OCHRANA PŘED PŘENOSEM TEPLA DO INTERIÉRU

- Účinná tepelná ochrana
- Dostatečná ochrana proti oslnění
- Nízká interní reflexe při vysoké tepelné izolaci
- Unikátní vrstva proti poškrábání
- Speciální lepidlo odolné tepelnému záření-HPR

### CELKOVÁ SOLÁRNÍ ENERGIE

procházející (TST)	15 %
odražená (TSR)	41 %
pohlčená (TSA)	44 %
<b>zadržaná (TSER)</b>	<b>74 %</b>

### SVĚTELNÉ ZÁŘENÍ

<b>procházející (VLT)</b>	<b>19 %</b>
odražené interní (VLR)	14 %
odražené externí (VLR)	32 %
<b>redukce oslnění</b>	<b>79 %</b>
celková propustnost energie slunečního záření g ("sluneční faktor")	0,33

### ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ

Zadržené (UVLR)	99%
-----------------	-----

<b>SOUČINTEL STÍNĚNÍ (SC)</b>	<b>0,25</b>
-------------------------------	-------------

### VLASTNOSTI FÓLIE

Externí fólie s vrstvou proti poškrábání. Vynikající ochrana před přenosem tepla do interiéru (SC - 0,33).

### DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Vhodné pro komerční objekty, světlíky, počítačové sály, výrobní haly, vstupní hotelové haly, výtahové šachty, sklady potravin. Aplikace je vhodná vždy tam, kde řešíme problém s externím přehříváním interiéru a současně potřebujeme omezit oslnění. Jedná se především o pracoviště s počítači.

Útlum denního světla je homogenní, na rozdíl od mechanického zastínění, jako jsou např. žaluzie. Pro poměrně vyšší úbytek denního světla není vhodné fólii instalovat na rodinné domy a byty.

### INSTRUKCE PRO MONTÁŽ

Lze vylepit na libovolné prosklené plochy bez rizika jejich prasknutí vlivem termálních tlaků. Při exponovaných instalacích (střešní světlíky) je nutné chránit spoje průhlednou páskou a okraje po vyschnutí fólie silikonem.

### ÚDRŽBA

Unikátní vrstva proti poškrábání zaručuje jednoduchou údržbu. Pro čištění postačuje roztok vody s čistícím prostředkem. Čištění lze provést při nízkém tlaku i strojovým ostřikem.

